

رقم التجربة : 4

اسم التجربة: فحص مقاومة الانضغاط للاسمنت

الغرض من التجربة: تعيين مقاومة الانضغاط للاسمنت باستعمال مكعبات الملاط

المرحلة الدراسية: الثانية

الأجهزة والمعدات:

1- ماكينة الاهتزاز : شكل رقم ((يجب ان تتوفر في ماكينة الاهتزاز الشروط التالية : أن يكون وزن جزء الماكينة المرتكز على محاور الاهتزاز بما في ذلك وزن القالب ماسكات القالب فانوس التفريغ والمكعب والأجزاء الأخرى 30 كم تقريبا. بد أن تكون سرعة دوران محور ما و ماكينة الاهتزاز (4001200) دورة في الدقيقة

2- قوالب الفحص : يجب أن تتوفر في قوالب الفحص الشروط التالية :

3- أن يكون قالب الفحص مكعبا طول ضلعه الداخلي (0.170.7) مم و تكون كافة زوايا القالب (190) درجة

4- ميزان حساس

5- حوض ماء للإنضاج : يحتوي على ماء نظيف عند درجة حرارة 220 م على أن يجدد الماء كل سبعة أيام

6- ماكينة فحص الانضغاط"



طريقة العمل:

- -

1- تحضر الكميات اللازمة لعمل المكعبات المطلوبة من مونة الاسمنت كل على انفراد بنسبة جزء واحد من الأسمنت إلى ثلاثة أجزاء من الرمل وزنا . حيث تستعمل الأوزان التالية لعمل مكعب واحد من المونة

200 غم الأسمنت.

600 غم رمل قياسي.

80 غم ماء (أي بنسبة 10% من وزن الأسمنت والرمل معام).

2 -تطلى مفاصل القالب وسطوح اتصاله بالقاعدة بطبقة شحمية خفيفة لمنع تسرب الماء خلالها أثناء اهتزاز القالب وتطلى أوجه القالب الداخلية بعد تجميعها بطبقة خفيفة من الزيت ثم يثبت القالب في ماكينة الاهتزاز تثبيتها محكما.

3- يخلط الاسمنت مع الرمل القياسي الجاف بالمالح على سطح مستوي نظيف غير نفاذ مدة دقيقة واحدة ثم يضاف إليها الماء ويخلط المزيج لمدة 4 دقائق أخرى. ويراعى أن تكون كافة أدوات الخلط نظيفة وان تكون درجة حرارة المواد وغرفة الفحص بحدود (20 ± 2) م

4- يفرغ الخليط مباشرة بعد إكمال عملية الخلط في القالب بواسطة قادوس التفريغ مثبت في أعلى القالب ثم يرص الملاط لمدة دقيقتين على ماكينة الاهتزاز.

5- يرفع القالب مباشرة من ماكينة الاهتزاز ويوضع في جو رطوبته النسبية لا تقل عن 90% ولغرض تقليل التبخر يخطى سطح القالب بلوح غير نفاذ (مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والمطلي بطبقة خفيفة من الزيت أو طبقة رقيقة من المطاط النظيف أو اللدائن) ويترك لمدة (24 ± 0.5) ساعة.

6 ترفع المكعبات من القوالب بعد مرور (24) 0.5 ساعة وتؤشر بعلامات لتمييزها وتغمر مباشرة في حوض الماء المستخدم للإنضاج وتترك فيه لحين موعد فحصها.

7 ترفع المكعبات من الماء عند حلول موعد فحصها ويزال الماء الزائد وأية نتوءات سطحية بسيطة من أسطحها وتفحص مباشرة ثلاث مكعبات لتعيين مقاومة الانضغاط بعد ثلاثة أيام و ثلاث مكعبات أخرى بعد سبعة أيام على أن تحسب المدة من نهاية عملية رص الملاط ويراعى عند الفحص بعدم استعمال السطح الغير ملاس لأوجه القالب.

7- يتم تحميل المكعب تدريجيا وبانتظام ابتداء من الصفر وبمعدل 35 نيوتن / مم في الدقيقة ولحين الفشل."

اسم القسم: تقنيات البناء والانشاءات

المختبر: تكنولوجيا الخرسانة ومواد البناء
رمز المختبر : LGE0728

النتائج القياسية:

بحسب معدل النتائج للمكعبات الثلاثة المفحوصة بنفس العمر ويعبر عن النتيجة
لأقرب (0.5 نيوتن مم²) وبتطبيق المعادلة التالية :

$$\text{Compressive strength} = \frac{\text{Load at failure (N)}}{\text{Area (m}^2\text{)}}$$