

2- فحص عامل الرص Compacting factor test


فحص عامل الرص (Compaction Factor Test) هو فحص يُجرى لتحديد قابلية التشغيل للخرسانة الطازجة، خصوصاً للخرسانات التي تتميز بهطول قليل أو معدوم، أي الخرسانة التي لا يمكن فحصها باستخدام فحص الهطول التقليدي.

أهمية الفحص:

- ✓ يُعطي مؤشراً على مقدار القابلية للرص، والذي يعكس جودة الخرسانة من حيث سهولة الصب والرص في الموقع.
- ✓ يساهم في تحديد كمية الماء اللازمة لضمان تشغيلية الخرسانة دون التأثير على القوة النهائية.
- ✓ يُستخدم عادة في المشاريع التي تتطلب خرسانة بحد أدنى من قابلية التشغيل مثل الأساسات، الجدران الداعمة، والأعمال الأخرى التي تحتاج إلى خرسانة ذات هبوط قليل.

الأدوات المطلوبة:

1. جهاز عامل الرص: يتكون من مخروطين (علوي وسفلي) وحاوية أسطوانية في القاعدة، مع أبعاد قياسية.
2. ميزان حساس: لقياس الوزن الدقيق للخرسانة.
3. عصا رص: فولاذي، يُستخدم لضمان توزيع الخرسانة بشكل متساوٍ.
4. أدوات خلط الخرسانة.



خطوات إجراء الفحص:

1. تحضير الخرسانة:
✓ تُحضّر الخلطة الخرسانية وتمزج جيداً لضمان توزيع متساوٍ لجميع المكونات.
2. ملء الجهاز:
✓ يملأ المخروط العلوي بالخرسانة دون رص ويسوى سطحها مع حافة المخروط، يفتح الباب الموجود في أسفل المخروط العلوي بحيث يسمح بهبوط الخرسانة تحت تأثير وزنها فقط إلى المخروط السفلي.
✓ تكرر نفس الخطوات بالنسبة للمخروط السفلي فتتمر الخرسانة إلى الأسطوانة
3. قياس وزن الخرسانة المرصوفة جزئياً:
✓ بعد الانتهاء من ملء الأسطوانة يسوى سطحها وتنظف جوانبها وحوافها الخارجية ثم توزن ويعين وزن الخرسانة المألئة للأسطوانة وهو وزن الخرسانة المرصوفة جزئياً.
1. قياس وزن الخرسانة المرصوفة كلياً:
✓ يعاد ملء الأسطوانة من نفس الخلطة الخرسانية على طبقات على أن ترص كل طبقة يدوياً أو ميكانيكياً حتى تملأ تماماً بالخرسانة ثم توزن ويعين وزن الخرسانة المألئة للأسطوانة وهو وزن الخرسانة المرصوفة كلياً.
5. حساب عامل الرص:
✓ يتم حساب عامل الرص باستخدام المعادلة التالية:

$$\text{عامل الرص} = \frac{\text{وزن الخرسانة المرصوفة جزئياً (نتيجة هبوطها)}}{\text{وزن الخرسانة المرصوفة كلياً (نتيجة رصها)}} = \frac{\text{و}}{\text{ك}}$$

وبمعرفة عامل الرص يمكن تحديد درجة قابلية التشغيل كما في الجداول أدناه.

نتائج الفحص:

عامل الرص المثالي للخرسانة يكون بين 0.7 و 0.95.

عامل الرص	قابلية التشغيل
0.78	منخفضة جداً
0.85	منخفضة
0.92	متوسطة
0.95	عالية

- قيمة منخفضة لعامل الرص تشير إلى أن الخرسانة صلبة جدًا وتحتاج إلى كمية أكبر من الماء لتحسين قابلية التشغيل.
- قيمة عالية لعامل الرص تشير إلى أن الخرسانة طرية نسبيًا، مما قد يؤدي إلى مشكلة في الرص إذا كانت النسبة مرتفعة جدًا.

ت	درجة التشغيل	الهطول (mm)	عامل الرص	استعمالات الخرسانة
1-	منخفضة جدًا Very low	25 – 0	0.78	*- خرسانة للطرق مرصوفة بالاهتزاز (بالأجهزة اليدوية).
2-	منخفضة Low	50 – 25	0.85	*- خرسانة للطرق مرصوفة بالأجهزة اليدوية . *- خرسانة كتلية (Mass Concrete) للأساسات من غير رص. *- خرسانة للمقاطع القليلة التسليح باستعمال الهزازات.
3-	متوسطة Medium	100 – 50	0.92	*- خرسانة مسلحة لأعمال الاعتيادية (السقوف) مرصوفة يدويًا . *- خرسانة للمقاطع الكثيفة التسليح وباستعمال الهزازات.
4-	عالية High	175 – 100	0.95	*- خرسانة للمقاطع الكثيفة التسليح جدًا والغير الملائمة للاهتزاز.

المواصفات القياسية:

- ✓ BS 1881-103: Method for determination of compaction factor.

الملاحظات المهمة:

- ✓ يجب التأكد من أن الخرسانة ممزوجة جيدًا قبل إجراء الفحص.
- ✓ يجب إجراء الفحص بسرعة بعد خلط الخرسانة لتجنب أي تغييرات في خصائص التشغيل.
- ✓ هذا الفحص مناسب للخلطات الخرسانية ذات هبوط قليل (أقل من 5 سم).

أسئلة المناقشة:

- 1- ما هو سبب عدم نزول الخرسانة بعد فتح البوابة الأفقية للمخروط الأول؟
- 2- هل ظروف المختبر تؤثر على الخرسانة وعدم سقوطها بتأثير وزنها؟